

PINTURA BETUMINOSA ALUMINIZADA DE ACABAMENTO E PROTECÇÃO

Descrição e vantagens

O DERBISILVER é uma pintura aluminizada à base de betume, concebida especialmente para acabamento e protecção dos telhados em chapa, caixas de aço, alumínio, zinco, fibrocimento ou membranas de impermeabilização betuminosas.

O DERBISILVER é aplicado por razões estéticas sobre as membranas de impermeabilização que tenham sido realmente bem colocadas sem areia nem escamas. Após a colocação de uma impermeabilização nua, pode aplicar-se uma camada de acabamento em DERBISILVER dando um bom aspecto ao trabalho executado.

Além disso o DERBISILVER forma um escudo térmico reduzindo as temperaturas de superfície graças à película de alumínio e ao seu poder de reflexão.

Mesmo sobre a membrana nua aplicada depois de algum tempo, e após uma renovação, é possível aplicar uma camada de DERBISILVER.

Neste caso, o DERBISILVER confere-lhe um aspecto estético e uma protecção adicional.

Campos de aplicação

O DERBISILVER, é utilizado sobre:

- Somente sobre membranas de impermeabilização betuminosas sem areia nem escamas
- Membranas de impermeabilização betuminosas nuas como protecção adicional contra os raios UV e para reduzir a temperatura de superfície
- Membranas de impermeabilização betuminosas ligeiramente envelhecidas como protecção suplementar e para melhorar o aspecto estético (eventualmente após renovação).

Para toda e qualquer aplicação especial contactar o nosso serviço técnico.



Aplicação do DERBISILVER em nova membrana de impermeabilização.



COMO APLICAR A PINTURA ALUMINISADA DERBISILVER ?

Modo de emprego

- Em nova cobertura

Varrer enérgicamente todo o suporte até eliminar todas as matérias não aderentes.

Desengordurar com água e detergente.

Misturar muito bem o DERBISILVER antes da aplicação.

Aplicar o produto sobre uma superfície limpa e seca à brocha, a rolo ou pistola de ar comprimido.

- Coberturas envelhecidas.

Varrer enérgicamente todo o suporte até eliminar todas as matérias não aderentes.

Eliminar todo o vestígio de musgo com (anti-musgo) e deixar secar rigorosamente bem antes de aplicar o DERBISILVER.

Efectuar as reparações das fissuras e outras penetrações com a ajuda de DERBIMASTIC S, reforçando eventualmente com véu de vidro intercalado.

Misturar muito bem o DERBISILVER antes da aplicação.

Aplicar o produto sobre uma superfície limpa e seca à brocha, a rolo ou com pistola de ar comprimido.

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Consumo

Em função do estado da membrana do suporte:
 $\pm 0,15 \text{ l/m}^2$ sobre membrana (após desengordurar e lavar com água e detergente).

Lavagem dos acessórios

White spirit.

Conservação

Em bidon fechado.

Conservar em local arejado e ao abrigo do calor.

APRESENTAÇÃO

Descrição

Pintura aluminizada, pronta a aplicar.
Forma à superfície uma película de alumínio.


Composição

Solução homogénea estável de betume de petróleo em solventes hidrocarbonados, adicionado de pigmentos metálicos de alumínio e aditivos diversos.

Acondicionamento

Bidons de: 10 l
20 l

No sentido de melhorar os seus produtos, o fabricante reserva-se o direito de os modificar a qualquer momento.



IMPERBEL GROUP
BERGENSESTEENWEG, 32 - B-1651 - LOT - BELGIUM
TEL. : 32.2/331.28.98
FAX: 32.2/331.30.15
WWW.DERBIGUM.COM